Ruban d’étanchéité alu bitumineux

Feuille d’aluminium revêtue de bitume élastomère

Applications:

Leruban bitumineux adhère et étanchéifie de manière fiable tous les métaux, les surfaces plastiques, les supports minéraux, le bois et le verre. Résistant durablement aux UV, durablement élastique, résistant au vieillissement, aux intempéries et auto-adhésif. Pour l’étanchéité des joints et fissures dans les gouttières, les couvertures de toit, les verrières, les véhicules, les cheminées, ainsi que les raccords de soubassement et raccords muraux, etc.

Conditions d’application:

Lessurfaces à coller doivent être sèches, propres et exemptes de poussière et de graisse, résistantes à l’abrasion et porteuses. Pour le collage, la température d’application à la surface des pièces à coller doit être comprise entre 10 °C et 30 °C. Le ruban est auto-adhésif ; la température de mise en œuvre optimale est de 15 °C.

Supports minéraux: Pour les supports minéraux poreux, notre primaire d’adhérence universel LD doit être appliqué au préalable. Cela s’applique en particulier aux dalles en béton, aux plaques en fibrociment, aux supports enduits ainsi qu’aux maçonneries en béton cellulaire et en brique.

Anciennes membranes bitumineuses, supports altérés: Sur les anciennes membranes bitumineuses ainsi que sur les toitures en tuiles vieillies et la tôle oxydée, notre primaire bitumineux LD V doit être appliqué après un nettoyage approfondi.

Étapes d’application:

- Aligner le ruban pour le collage.
- Retirer le papier de protection au dos.
- Appliquer le ruban et presser fermement.
- Éviter la formation de vides.
- Utiliser un rouleau de pression si nécessaire.
- Couper à la longueur avec un cutter.

Ce produit n’est pas compatible avec le silicone et ne doit donc pas entrer en contact avec des supports contenant du silicone.

Données techniques:

Masse surfacique: 1,5 kg/m² ± 0,2 kg/m² DIN EN 1849-1
Épaisseur totale du ruban: 1,5 mm ± 0,2 mm DIN EN 1849-1
Réaction au feu: Classe E DIN EN 13501-1
Point de ramollissement: ≥ 85 °C DIN EN 1427
Comportement au pliage à froid: ≤ -30 °C DIN EN 1109
Résistance à la traction maximale: > 200 N / 50 mm DIN EN 12311-1
Étanchéité à l’eau: réussie 2 kPa DIN EN 1928
Résistance à la déchirure: > 30 N DIN EN 12310
Perméabilité à la vapeur d’eau: sd > 1500 m DIN EN 1931

LATZEL DÄMMSTOFFE

Latzel Dämmstoffe GmbH & Co. KG
NeueGärten 14,74821Mosbach
Téléphone: +49626117613 courriel: daemmstoffhandel@t-online.de
www.daemmstoffhandel.de