


DOBAU®

-Voranstrich Duo



Haftgrundierung

Basis: Bitumenemulsion mit DOBAU®- Duotechnologie



Duo-Technik

Optimal für Dachbahnen

- schnelle Staubtrockenheit
- hohe Eindringfähigkeit und Staubbinding
- auf leicht feuchtem Untergrund verarbeitbar
- gutes Haftvermögen auf bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen
- hohe Klebkraft



Anwendungsbereich



Duotechnik



Verarbeitung



Made in Germany

5 kg

für ca.
20 m²

DOBAU®-Voranstrich Duo



Anwendung:

DOBAU®- Voranstrich Duo dient als Grundierung für kalt oder heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Anstriche, Beschichtungen und Spritzmassen sowie für bitumenhaltige Dachbeläge und Kaltselfbstklebebahnen.

Eigenschaften:

- schnelle Staubtrockenheit durch die besondere Duotechnologie
- hohe Eindringfähigkeit in bauliche Untergründe
- sehr gute Staubbindung
- auch auf leicht feuchtem Untergrund verarbeitbar
- VOC-arm, daher umweltfreundlich
- gutes Haftvermögen auf bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen
- im abgeundenen Zustand resistent gegen Wasser, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement
- hohe Klebkraft

Verarbeitungs-

hinweise:

Witterung:

Bei der Verarbeitung müssen Bauteiloberflächen- und Umgebungstemperatur mehr als 5 °C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtroknungsphase zu verhindern.

Untergrund und Ausführung:

Der zu beschichtende Untergrund muss frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein. Vor der Verarbeitung ist der Voranstrich durch Aufrühren vollständig zu homogenisieren. Das Auftragen kann durch Streichen oder Spritzen erfolgen. Zur leichteren abschließenden Reinigung der Arbeitsgeräte sind diese vor Gebrauch anzufeuchten und unmittelbar danach mit Wasser zu reinigen.

Theoretischer

Materialverbrauch:

ca. 0,2-0,3 kg/m², je nach Untergrund.

Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde lassen sich aufbewahren, indem das Gebinde gut verschlossen wird. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke wärme Einwirkung sind zu vermeiden.

Passende

Systemprodukte:

DOBAU®- Plast S

Reinigung:

Hautverunreinigungen lassen sich mit bitumenreinigenden Handwaschpasten entfernen. Arbeitsgeräte und sonstige Gegenstände können im frischen Zustand mit Wasser und im abgeundenen Zustand mit BIGUMA®- SWS gesäubert werden.

Hinweis:

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gern.



5 kg

Rev.: 01/23

✉ Dortmund Gußasphalt GmbH & Co. KG
Am Hafenbahnhof 10 44147 Dortmund

Zentraler Vertrieb
☎ +49 231 395797-7

@ info@dga.de
🌐 www.dga.de